

<b>Colorantes Sanodal</b>	<b>Campos de Aplicación</b>	<b>Indicaciones Generales</b>
Sanodal Oro 4N	Colorante inorgánico muy utilizado para la arquitectura externa.	Temperatura de teñidura: 35 a 70 <sup>0</sup> C. Tiempo de teñidura: a elegir. Para la preparación del baño, usar el agua desmineralizada. Estabilizar con ácido oxálico (2 a 5 g/l). Baños son sensibles a la luz y al aire: cubrir. Material anodizado <u>no debe</u> ser neutralizado antes de la teñidura
Sanodal Naranja 3LW	Para arquitectura externa en el sistema SANODAL. Muy utilizado en la industria de cosméticos.	
Sanodal Rojo B-3LW	Para arquitectura externa en el sistema SANODAL. También para artículos de cocina (colorante para test de sellado)	
Sanodal Turquesa PLW	Para arquitectura externa en el sistema SANODAL. Produce tonos claros y oscuros.	Para tonalidades verdes: matizar con Sanodal Amarillo 3 GL (esas tonalidades no son sólidas para arquitectura externa).
Sanodal Verde 3LW	Para arquitectura externa en el sistema SANODAL.	
Sanodal Negro 2LW	Colorante homogéneo universal, para tonalidades de gris azulado y negro.	Puede ser utilizado en mezclas
Sanodal Negro GL	Para arquitectura externa por el sistema SANODAL. También apropiado para placas y capas de anodizado duro.	Puede ser utilizado en mezclas
Sanodal Negro H-3LW	Indicado para artículos ópticos	Excelente solidez al calor
Sanodal Negro Oscuro HBL	Colorante para teñidura de negro intenso. Arquitectura externa teñido	

	por el proceso SANODAL Para equipos e instrumentos electrónicos y ópticos	
Sanodal Negro Oscuro MLW	Mezcla de colorantes, utilizando tonalidades negro intenso. También apropiado para arquitectura externa.	No debe ser utilizado para tonalidades grises.