

Colorantes Sanodye	Campo de Aplicación	Indicaciones Generales
Sanodye Amarillo 3GL	Para arquitectura externa por el sistema SANODAL. Produce tonos amarillo limón	
Sanodye Naranja Oro RLW	Colorante universal para tonalidades de oro	Colorante muy eficiente. Puede ser matizado con Sanodure Rojo GLW
Sanodye Rosa BLS*	Colorante universal para tonalidad de rosa.	Baja solidez a la luz.
Sanodye Rojo GLW	Colorante universal de baja sensibilidad	Utilizado para matizar las tonalidades de oro.
Sanodye Azul 2LW	Colorante universal para diversas finalidades inclusive para arquitectura (colorante para test de sellado).	Para tonalidades claras y uniformes a la temperatura de teñidura debe estar cerca de 35°C
Sanodye Azul G	Para arquitectura externa en el sistema SANODAL.	Para tonalidades claras y uniformes, la temperatura de teñidura debe estar cerca de 35°C.
Sanodye Verde AEN*	Mezcla de colorantes.	No indicado para mezclas
Sanodye Verde AX*	Mezcla de colorantes.	No indicado para mezclas
Sanodye Violeta 3D	Produce tonos de violeta rojiza	No indicado para mezclas
Sanodye Violeta MRB*	Produce tonos azules "piedras lunares".	No indicado para mezclas
Sanodye Castaño R	Para tonalidades de cobre y castaño rojizo	Los baños de teñidura son fuertemente sensibles a los iones de aluminio
Sanodye Negro OA*	Colorante universal Único negro exento de metales.	En baja concentración produce tonos de gris.

*Corantes não disponíveis no mercado Brasileiro. Consulte nosso departamento de vendas para determinar a disponibilidade.