

Corantes Sanodal	Campo de Aplicação	Indicações Gerais
Sanodal Ouro 4N	Corante inorgânico muito utilizado para arquitetura externa.	Temperatura de tingimento: 35 a 70°C. tempo de tingimento: a escolher. Para a preparação do banho, usar água desmineralizada. Estabilizar com ácido oxálico (2 a 5 g/l). Banhos são sensíveis a luz e ao ar: cobrir. Material anodizado <u>não deve</u> ser neutralizado antes do tingimento
Sanodal Laranja 3LW	Para arquitetura externa no sistema SANODAL. Muito utilizado na indústria de cosméticos.	
Sanodal Vermelho B-3LW	Para arquitetura externa no sistema SANODAL. Também para artigos de cozinha (corante para teste de selagem)	
Sanodal Turquesa PLW	Para arquitetura externa no sistema SANODAL. Produz tons claros e escuros.	Para tonalidades verdes: nuançar com Sanodal Amarelo 3GL(essas tonalidades não são sólidas para arquitetura externa).
Sanodal Verde 3LW	Para arquitetura externa no sistema SANODAL.	
Sanodal Preto 2LW	Corante homogêneo universal, para tonalidades de cinza azulado e preto	Pode ser utilizado em misturas
Sanodal Preto GL	Para arquitetura externa pelo sistema SANODAL. Também apropriado para placas e camadas de anodização dura.	Pode ser utilizado em misturas
Sanodal Preto H-3LW	Indicado para artigos ópticos	Excelente solidez ao calor.
Sanodal Preto Escuro HBL	Corante para tingimento de preto intenso. Arquitetura externa tingido	

	pelo processo SANODAL Para equipamentos e instrumentos eletrônicos e ópticos	
Sanodal Preto Escuro MLW	Mistura de corantes, utilizado tonalidades preto intenso. Também apropriado para arquitetura externa.	Não deve ser usado para tonalidades cinzas.