

<b>Corantes Sanodure</b>	<b>Campo de Aplicação</b>	<b>Indicações Gerais</b>
Sanodye Amarelo 3GL	Para arquitetura externa pelo sistema SANODAL. Produz tons amarelo limão	
Sanodye Laranja Ouro RLW	Corante universal para tonalidades de ouro	Corante muito eficiente. Pode ser nuançado com Sanodure Vermelho GLW
Sanodye Rosa BLS *	Corante universal para tonalidade de rosa.	Baixa solidez a luz.
Sanodye Vermelho GLW	Corante universal de baixa sensibilidade	Usado para a nuançagem de tonalidades de ouro
Sanodye Azul 2LW	Corante universal para diversas finalidades inclusive para arquitetura (corante para teste de selagem).	Para tonalidades claras e uniformes, a temperatura de tingimento deve ficar perto de 35°C.
Sanodye Azul G	Para arquitetura externa no sistema SANODAL.	Para tonalidades claras e uniformes, a temperatura de tingimento deve ficar perto de 35°C.
Sanodye Verde AEN*	Mistura de corantes.	Não indicado para misturas
Sanodye Verde AX *	Mistura de corantes.	Não indicado para misturas
Sanodye Violeta 3D	Produz tons de violeta avermelhado	Não indicado para misturas
Sanodye Violeta MRB*	Produz tons azul “pedra lunares”.	Não indicado para misturas
Sanodye Castanho R	Para tonalidades de cobre e castanhos avermelhados	Os banhos de tingimento são fortemente sensíveis aos íons de alumínio
Sanodye Preto OA *	Corante universal. Único preto isento de metais.	Em baixa concentração produz tons de cinza.

\*Corantes não disponíveis no mercado Brasileiro. Consulte nosso departamento de vendas para determinar a disponibilidade.